

P 670 ELAST

UNIVERSAL STRONG

TVRDO ELASTICKÉ LEPIDLO NA DREVENÉ PODLAHY

VLASTNOSTI

- ▶ na všetky druhy drevených podláh
- ▶ vytvára dlhodobé pevné spojenie
- ▶ pre väčšinu podkladov nie je nutné použitie penetrácie
- ▶ s technológiou Flextec®:
 - bez rozpúšťadiel a vody
 - veľmi dobre spracovateľné
 - škvرنy sa lepšie odstraňujú
 - tvrdo elastické

OBLASTI POUŽITIA

Thomsit P 670 je nízkoemisné jednozložkové multifunkčné tvrdo elastické lepidlo na lepenie:

- parketových vlysov
- vrstvených drevených podláh (hotové parkety)
- mozaiky, priemyselných podláh a lamparkiet
- masívnych podlahových dosiek (pomer šírka/hrúbka < 7:1)
- exotických drevín s perom a drážkou

Thomsit P 670 sa dá použiť na podklady ako sú:

- minerálne podklady (potery, betón)
- suché podlahové konštrukcie, DTD (V100) a OSB
- samonivelizačné hmoty Thomsit
- prírodný kameň, obklady a dlažba, terazzo.

Elastické lepenie tlmí šmykové sily a tým trvalo znižuje vplyv ťahového napätia pôsobiaceho na podklad. Technológia Flextec® s veľmi ľahkým spracovaním je alternatívou k bežným polyuretánovým lepidlám. Na lepenie masívnych parkiet z exotického dreva bez pera a drážky použite lepidlo Thomsit P 695 alebo P 625.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady musia byť rovné, trvale suché, bez trhlin a separačných prostriedkov, pevné v ťahu a tlaku podľa STN 744505. Nové podklady zbrúste (zrnnosť 16) a odsajte prach. Nenačiakavé a hladké povrchy, napr. keramické obklady a dlažbu alebo terazzo podlahy očistite prípravkom Thomsit PRO 40 a v prípade potreby prebrúste a vysajte. Drevené podlahy sa dajú na takto pripravené povrchy lepiť bez použitia penetrácie.



Po nevyhnutnej mechanickej príprave staré podklady a liate asfaltové potery napenetrujte prípravkom Thomsit R 755 alebo Thomsit R 740. Prípadné nerovnosti vyrovnajte vhodnou vyrovnávacou hmotou Thomsit v hrúbke min. 2 mm.

SPRACOVANIE

Podľa druhu parkiet lepidlo rovnomerne naneste na podklad pomocou zubovej stierky typu B3, B11 alebo B15. Nanášajte len také množstvo lepidla, ktoré môžete pokryť parketami po dobu jeho spracovateľnosti. Skontrolujte, či je vždy na rube parkety nanesené dostatočné množstvo lepidla. Zabráňte postriekaniu hrán. Dodržujte dilatačné medzery u stien a stĺpov min. 10 mm. Ihneď po položení odstráňte z dilatácií dištančné klíny. Najmenej 24 hodín po položení parkiet nechodte.

NEPREHLIADNITE

Lepidlo spracováajte pri teplote podkladu vyššej ako +15 °C, teplote vzduchu vyššej ako +18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 75 %. Všetky uvedené údaje boli zistené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia resp. vytvrdnutia materiálu. Drevené podlahy s MDF / HDF strednou vrstvou sú negatívne náchylné na sezónny vývoj vlhkosti (zima / leto). Elastické lepidlo Thomsit P 670 nie je schopné tento efekt úplne potlačiť. V týchto prípadoch odporúčame použitie lepidla Thomsit P 625, ktoré je odolné proti šmykovým silám. Dajte pozor, aby lepidlo nepresiaklo do škár medzi prvky drevenej podlahy. Zabráňte kontaktu lepidla s vrchnou uzatváracou vrstvou aplikovanou na povrch drevenej podlahy. Nástroje a čerstvé zvyšky materiálu očistite bezprostredne po aplikácii liehom. Pred miešaním odstráňte z povrchu lepidla všetku zatvrdnutú hmotu (vzniknutú napr. nesprávnymi skladovacími podmienkami), nevmiešavajte. Po použití dôkladne uzatvorte otvorené nádoby. Thomsit P 670 sa nesmie dostať do vodných tokov, odpadových vôd alebo do pôdy. Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje metanol. Po vytvrdnutí obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody, vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

SKLADOVANIE

Do 6 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Dodávaná forma:	pasta
Farba:	béžová
Hustota:	1,7 kg/l
Orientačná spotreba:	
- mozaika, priemyselná podlaha, lamparkety:	stierka B 3, 850 – 950 g/m ²
- parketové vlysy, hotové (alebo viacvrstvové) parkety do max. dĺžky 1200 mm:	stierka B 11, 1000 – 1250 g/m ²
- veľké formáty:	stierka B 15, 1150 – 1350 g/m ²
Doba spracovania:	20 – 30 min.
Povrch zaťažiteľný po:	cca 24 hod.
Brúsenie/úprava povrchu po:	24 hod., 48 hod. pri nenasiakavých materiáloch
Tepelná odolnosť:	
- transport:	-20 °C až +50 °C
- skladovanie:	+10 °C až +30 °C



Zubovou stierkou



Vhodné na podlahové vykurovanie



hlbka medzery medzi zubami:	3,40 mm
šírka medzery medzi zubami:	3,60 mm
šírka hlavy zuba:	3,40 mm



hlbka medzery medzi zubami:	5,00 mm
šírka medzery medzi zubami:	6,00 mm
šírka hlavy zuba:	8,00 mm



hlbka medzery medzi zubami:	5,50 mm
šírka medzery medzi zubami:	5,50 mm
šírka hlavy zuba:	7,00 mm

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111, fax: 02/502 46 384
e-mail: info@thomsit.sk
www.thomsit.sk



Henkel

Kvalita pre profesionálov